

用激光全息干涉法精确测量特殊材料的泊松比

胡国华 杨治贵
(北京环境特性研究所)

叶邦础 康 菁
(北京强度环境研究所)

一、引言

对常温均质材料，通常采用电阻应变片来测量泊松比。但对于高温材料，尤其是复合材料就有一定的困难。

文献[1]报道了对条状平板钢材料采用全息干涉法测量泊松比的方法。该方法的缺点是，全息干涉图形记录时会引进较大的角度误差，从而降低测量精度。本文采用在原物面接受准确的二次曝光全息图的共轭实象，可使图形畸变减至最小。

二、原 理

对于一般各向同性材料，纯弯板的离面位移为

$$u = \frac{1}{2R} [x^2 - \nu(y^2 - d^2)] + \text{const.}$$

其中 R 是板弯曲后的曲率半径， ν 是材料泊松比， $2d$ 是板的厚度。 YZ 平面在弯曲的主平面上，离面位移的等高线是双曲线，它的渐近线方程为

$$x^2 - \nu y^2 = 0, \text{ 即}$$

$$\nu = x^2/y^2 = \tan^2 \theta.$$

只要得到两条渐近线的夹角 2θ ，就可求出泊松比 ν 的值（见图 1）。

用光学全息照相的方法可以记录下物波信息，当以参考光照射全息图时可重现物波面。在同一底片上记录平板弯曲前后的波面的全息图，重现时两个波面干涉产生明暗交替变化的等相位线，即为平板离面位移的等高线。




图 1 测量原理
(a) 薄板的弯曲形变；(b) 离面位移等高线

三、实验方法

实验采用北京环境特性研究所生产的 GS79 现代光学实验系统，其中底片架的复位精度高于 $1''$ ，加载装置另行制作，可对平板试件按图 1 的原理加载。

图 2 (a) 为记录光路，反射镜 1 和 2 反射后的激光束，分别形成全息图的参考光和共轭重现光。扩束镜 1 和准直镜同轴共焦放置，使其输出光束为平面波。反射镜 3 反射的光为照明光。

采用复位架夹置照相干板，制作两张平板试件第一状态的全息图。对其中一张冲洗后复




图 2 实验光路

(a) 记录二次曝光全息图; (b) 重现干涉图样

位, 观察参考光经全息图衍射后的物光与真实物光的干涉图样, 应不出现干涉条纹(存在宽约为 30 毫米的初始条纹, 为乳胶收缩引起). 然后加载, 获得适当的干涉图样后, 复位换上另一张已经对第一状态曝过光的干板作第二次曝光, 冲洗后获得二次曝光全息图. 将它复位放置在实验光路中, 遮断照明物光, 用参考光的共轭光对全息图重现共轭实象. 在试件平板表面贴放照相板, 可记录下试件弯曲前后两种状态波面干涉图样.

重现时, 调整分束镜的分光比, 使透过光最强, 对全息图加以漂白, 并将扩束镜 1 及准直镜除去, 可从反射镜 2 反射较高亮度的共轭重现光, 使重现象具有较高亮度[图 2 (b)].

采用这种实验方法比文献 [1] 中介绍的方法有一个明显的优点, 即使得重现光成为参考光的共轭光, 其方向和会聚程度的偏差很小, 并避免了记录干涉图形时照相板的倾斜. 因此, 记录的等高双曲线渐近线交角角度误差可减到最小.

四、测量结果

对多种尺寸的铝、钢、C-C 材料平板试件进行测试, 并同时在平板背面贴附电阻应变片, 用应变仪测量进行比较. 加载线间距离 80 毫米, 试件的长度为 a , 宽度为 b , 厚度为 $2d$, 其中部分干涉图样见图 3.




图 试件的干涉图样

(a) 2# 铝板; (b) 1# 钢板; (c) 1# C-C 板;
(d) 2# C-C 板

(下转第 615 页)