

液 晶 电 视 的 进 展

王 良 御

(清华 大学 化学 系)

摘 要

液晶材料结构和性能的不断改进，使人们获得了低粘度、合适的弹性常数、光学各向异性和宽工作温度的液晶，从而为液晶电视提供了物质基础。新的显示原理——超扭曲和铁电效应使显示具有快速响应和良好的电光特性。大规模薄膜场效应驱动电路使液晶电视平板化、小型化。染色和色度调制使人们制成了色彩艳丽的彩色液晶电视。预计不久的将来，它将取代目前以阴极射线管为基础的电视，并将逐步普及。

液晶是介于固态和液态之间的中间相，它具有流体的特征但又具有各向异性。用它传递信息所耗能量极小(mW/cm^2)。驱动电压亦低(几伏)。在信息显示中可与 MOS, CMOS 电路匹配，组成微电子器件。八十年代初在液晶数字、字符显示的基础上，开发液晶图象显示，出现了液晶电视，并从黑白图象转到彩色图象，轻便、微型化、节能的彩色液晶电视机已在市场上出现。

液晶电视机和传统的用 CRT (阴极射线管)的电视机相比较具有如下的优点：

(1) 液晶电视机工作电压在 6—10 V 之间。仅需几个干电池即可获得清晰图象，安全可靠。而 CRT 电视机则需在 10000—18000 V 高压下工作。

(2) 液晶电视机功耗低，仅用四节五号电池即可工作 8—10 h，CRT 电视机一般为 40 W。

(3) 液晶电视机体积小，屏幕薄，便于携带或壁挂，容易搬动。而 CRT 电视机体积庞大、笨重、占据较大空间。

(4) 液晶电视机不产生损害人体健康的辐射，长时间观看，不会令人疲劳。

(5) 阳光下观看有良好的对比度，同时屏幕形状、大小容易改变。

一、液晶电视机发展过程

1968 年，美国 RCA 公司利用针靶液晶光

阀管(图 1)，首次接收到静态闭路电视图象，但响应速度迟缓。1972 年清华大学液晶组应用胆甾相一向列相的相变效应^[1]，用针靶液晶光阀管实现了动态电视图象显示，初步解决了响应速度问题，但图象分辨力差，而且液晶寿命短。1980 年以来，日本运用矩阵电路和薄膜晶体管阵列技术制成了黑白^[2]和彩色液晶电视机^[3,4]，价格日趋下降。1986 年液晶电视机总产量已超过 200 万台。预计不久的将来，液晶电视特别是彩色液晶电视机将逐步普及。




图 1 针靶液晶电视

近年来由于液晶材料、显示原理、驱动模式和工艺精度等的发展，使液晶电视的进展突飞猛进，图象日臻完善。现将这些进展略述如下：

1. 液晶材料 到目前，尚未发现具有合适温度范围，并能满足电视器件要求的单一液晶材料。因而，采用结构稳定的混合液晶材料，以改进和调制材料的物理性能来满足电视的要求。

(1) 阈值电压

阈值电压由下式给出：

$$\epsilon_0(\epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp})V_{th}^2 = \pi^2 \left[K_{11} + \frac{1}{4}(K_{33} - 2K_{22}) \right], \quad (1)$$

式中 V_{th} 为阈值电压， ϵ_0 为真空介电常数， ϵ_{\parallel} 为平行于分子轴的介电常数， ϵ_{\perp} 为垂直于分子轴的介电常数， K_{11} 为展曲弹性常数， K_{22} 为扭曲弹性常数， K_{33} 为弯曲弹性常数。

实验指出^[5]， $K_{33} - 2K_{22} \ll K_{11}$ ，因此

$$\epsilon_0(\epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp})V_{th}^2 \approx \pi^2 K_{11} = \epsilon_0(\Delta\epsilon)V_{th}^2.$$

V_{th} 值取决于 K_{11} 和 $\Delta\epsilon$ 值。随着 $\Delta\epsilon$ 的增加， V_{th} 值降低，电光曲线不敏锐而且会增加液晶的阻抗。另外

$$t_{\pi} = \frac{4\pi\eta d^2}{\Delta\epsilon(V^2 - V_{th}^2)}, \quad t_{\pi} = \frac{\eta}{\epsilon_0\Delta\epsilon V_{th}^2 \Delta\eta}, \quad (2)$$

式中 η 为粘度， d 为液晶层厚度， $\Delta\epsilon$ 为介电各向异性， V 为饱和电压， $\Delta\eta$ 为光学各向异性。由(2)式可知， V_{th} 值的降低将明显影响响应速度。

(2) 电光响应锐度

液晶的电光响应锐度 (P) 特性可以用

$$P = \frac{V_{50} - V_{th}}{V_{th}} = \frac{\Delta V}{V_{th}} \quad (3)$$

描述(图2)。液晶材料 P 值越小，电光曲线愈陡峭，从而可以减小矩阵显示中的交叉效应，并增加驱动线数^[6]。驱动线数 N 为

$$N = \sqrt{\frac{(1+P)^2 + 1}{(1+P)^2 - 1}}. \quad (4)$$






图2 液晶电光响应曲线图

(3) 弹性常数

液晶材料的弹性常数 K_{33}/K_{11} 比值愈小，其电光响应锐度愈敏锐，扫描线数目就可以增加。Bradshaw^[3] 等提出在液晶分子中引入腈基，增加烷基链长度可以降低 K_{33}/K_{11} 比值。Schadt^[2] 引进—NCS 基作为液晶分子末端基团，如



和



结构的混合物，获得极低的 K_{33}/K_{11} 值 (≤ 0.6)，它们的多路驱动能力极佳，是液晶电视显示所需的良好材料。目前我国尚无此类材料。

(4) 粘度

液晶材料的粘度是决定液晶电视图象响应速度的主要因素。最初是用饱和环取代苯环，如从联苯型液晶过渡为苯基环己烷类液晶、双环己烷类液晶，从而使粘度有了较大的降低。另一方面使用弯曲构型的烷烃衍生物，($R-\langle H \rangle-CH_2CH_2-\langle H \rangle-CN$)，粘度又有明显改进。最近报道的含—NCS 基的烯烃衍生物^[7]，其 $\eta_{20^\circ C} \approx 4.0 c \cdot p$ ，为电视用液晶材料提供了广阔前景。新型结构液晶材料的进一步开发，还会继续降低液晶材料的粘度。

(5) 光学各向异性

向列液晶在光学上为正性材料，即 $n_{\parallel} - n_{\perp} > 0$ ，在 TN 型显示中， Δn 要影响器件的视角、对比度和响应速度[见(2)式]。为了保持良好的对比度和最大视角，应使 $d \cdot \Delta n \approx 0.5 \mu m$ ^[8]。当 $d \cdot \Delta n = 1 \mu m$ 时，对比度最大；当 $d \cdot \Delta n = 0.5 \mu m$ 时，视角最大。选择对比度最大还是视角最大应根据实际需要确定。 Δn 确定后，必需精确地控制液晶层厚度（通常为 $5-8 \mu m$ ，精度保持 $\pm 0.3 \mu m$ ）。

(6) 宽温度液晶材料

制备相变温度极宽的新型液晶材料，如 $C_6H_{14}-\langle H \rangle-\langle O \rangle-\langle O \rangle-\langle H \rangle-C_3H_7$ ，其

相变温度区间约300℃。

2. 新的显示原理 八十年代初，采用动态散射(DSM)、扭曲效应(TN)和垂直排列畸变(DAP)实现图象显示。动态散射显示速度快，对比度尚好，视角较宽，但工作寿命受载流子的影响大。扭曲显示的视角和对比度受限制，响应速度不理想，随驱动点阵的增加其分辨率变差。DAP显示受温度影响大，所以人们一直

能使液晶电光响应曲线获得极大锐度(图4)，具有多路驱动能力以及较高的对比度和宽视角。

(2) 铁电近晶相液晶显示

厚度小于 $3\mu\text{m}$ 并经适当表面处理的液晶盒，使用铁电 S_{mc}^* 相液晶材料，可得到低于微秒级的响应速度。岩佐浩二^[10]对有关铁电 S_{mc}^* 材料分子的取向排列、显示原理及驱动方法作了详细叙述。




图3 超扭曲效应分子排列

1. 偏振片；2. 玻璃；3. 透明电极；4. 高倾斜取向层；5. 反射片； V_{ns} 为选择电压； V_{nt} 为非选择电压




图4 超扭曲效应电压特性


在寻求新的显示效应以满足动态电视图象的需要。目前，能获得良好电视图象的有

(1) SBE 效应^[9] (supertwisted birefringence effect 超扭曲双折射效应)

SBE 效应的分子排列如图3所示。在适当的液晶混合物中添加手征性液晶，采用高倾斜表面取向和 270° 扭曲角和特殊放置偏振片，

二、液晶电视

液晶电视目前多采用矩阵驱动法，大体如下：



1. 直接矩阵 在相互垂直的两组带状电极群中间放置液晶，带状电极分别与驱动电极相连。寻址以逐行扫描，依次施加脉冲电压的方法来实现，用电视图象信号进行调制，如图5所示。这种显示方式结构简单，价格低廉，但受到扫描电极数的限制，响应迟缓，对比度受到限制，而




图5 单纯矩阵寻址

(V_{TW} 为扫描脉冲峰值电压；这种矩阵电极结构，对扫描电极依次施放脉冲电压，把调制过相位的脉冲信号施加在信号电极上，实现灰度显示)

且分辨率不高。

2. TFT (薄膜场效应晶体管) 在器件基片上用单晶硅、多晶硅、CdSe 制成薄膜场效应晶体管作活动驱动单元，各象素由它们作为开关元件。当扫描电极未被选择时，该条线上的开关就断开，从而防止了单纯矩阵寻址中使对比度下降的交叉电压施加到液晶上。另外利用开关元件的断路电阻 (R) 和液晶层的电容 (C) 存储信号电荷，通过延长放电时间来延长信号电压施加于液晶层的时间。这样就能实现与扫描电极数无关的高对比度和快速响应的图象显示^[2,3]。

驱动是逐行扫描，把扫描脉冲施加在与被选择扫描电极相连的晶体管栅极上，使其导通，同时把信号电极的视频信号所调幅的脉冲，经晶体管的栅漏施加到液晶上(如图 6)。这种显示方式能提高分辨率、对比度并以快速响应来显示图象。但在制作薄膜晶体管时，硅基片上的晶格缺陷和绝缘层针孔可造成晶体管特性上的偏差。同时在大面积上制造很多晶体管是困难的，所以成本较高。




图 6 TFT 驱动显示

松下电器产业^[4]用 TFT 技术制成的液晶电视的技术指标见表 1。

3. 非线性二极管 (nonlinear diode type)

使用 MIM 技术 (metal-insulator-metal) 即金属-绝缘体-金属场效应晶体管作为开关元件，制成 400×640 MIM 液晶电视机，其技术指标如下：象素： $400(y) \times 640(x)$ ；显示面积： $120 \text{ mm} \times 192 \text{ mm}$ ；活动单元：横向晶体

表 1 TFT 驱动液晶电视技术指标

显示	画面 $4.6\text{cm} \times 6.0\text{cm}$ 透射式 驱动方式：TFT 象素： $240(y) \times 372(x)$ 对比度 30:1 以上 视角：上下为 $\pm 30^\circ$ ，左右为 $\pm 40^\circ$
外形 (cm)	厚 2.20，宽 9，高 16.3
重量 (g)	4.3
电源	3 号电池 6 个
能耗 (W)	1.7 (白天)
可视时间 (h)	内部采光 3，外部采光 5.5

管 (Lateral MIM)；显示类型：反射式扭曲向列液晶显示；色彩：彩色；对比度：15:1；视角：上 20° ，下 60° ，左右 $\pm 50^\circ$ 。这种显示的容量大，分解力高，显示中性色调，但价格较高。

三、彩色液晶电视

目前都是采用中性滤色片进行色相调制，即在多路矩阵，TFT，MIM 驱动的象素上，通过染料沉积、电着色、真空蒸镀法、印刷法、感光法，将色素沉积在象素的 ITO 膜(透明氧化铟、氧化锡导电膜)上，作成彩色滤色片，用液晶作为光开关呈现彩色电视图象^[5]。

在彩色电视图象显示中，红、绿、蓝三基色配列方法^[2,3]有：(1)纵形法，(2)三角形法，(3)倾斜行列法，(4)矩形法。如同时配合相应的驱动方法，可获得色彩艳丽的彩色电视。例如，图象尺寸： $66\text{mm} \times 88\text{mm}$ ；象素： $480(y) \times 378(x) \times 3(\text{色})$ ；色素配列：三角形红、绿、蓝阵列法；驱动：无定形 TFT；液晶显示：扭曲液晶显示；对比度：15:1；视角：上下 $\pm 30^\circ$ ，左右 $\pm 50^\circ$ ；响应速度： τ_u 为 35ms ， τ_d 为 40ms ；色域：NTSC 76%。

四、液晶电视机制造的工艺问题

1. 液晶分子取向排列工程：倾斜分子排列工程目前仅凭经验，难于控制(特别是超扭曲显示中的高倾斜角液晶分子取向控制)，测量方法亦不够准确，尚需进行更多的研究。

(下转第 527 页)